

**ООО "ПО Химцентр"**

630040, Новосибирская обл., Новосибирский р-он,
пос. Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9
тел./факс: (383) 347-55-65, 347-88-48, 347-41-21
e-mail: npo@chemcentre.ru, сайт: www.chemcentre.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Директор, к.х.н.

С.Н. Рябов
29 октября 2021 г.

**Зависимость толщин сухого слоя системы защитных покрытий FIRE TAMEX I
состоящей из материала "КЕДР-Конструктив" и покрытия "КЕДР-S BM"
от приведённой толщины конструкций.**

Приведенная толщина металла, мм	90 минут		120 минут	
	Толщина покрытия КЕДР-Конструктив, мм	Толщина общая, мм	Толщина покрытия КЕДР-Конструктив, мм	Толщина общая, мм
2,0	4,90	6,00		
2,1	4,84	5,94		
2,2	4,79	5,87		
2,3	4,73	5,81		
2,4	4,67	5,74		
2,5	4,61	5,68	5,20	7,60
2,6	4,56	5,61	5,14	7,52
2,7	4,50	5,55	5,09	7,44
2,8	4,44	5,49	5,03	7,37
2,9	4,39	5,42	4,98	7,29
3,0	4,33	5,36	4,92	7,21
3,1	4,27	5,29	4,87	7,13
3,2	4,21	5,23	4,81	7,06
3,3	4,16	5,16	4,76	6,98
3,4	4,10	5,10	4,70	6,90
3,5	4,04	5,02	4,62	6,77
3,6	3,98	4,93	4,53	6,63
3,7	3,93	4,85	4,45	6,50
3,8	3,87	4,77	4,37	6,37
3,9	3,81	4,68	4,28	6,23
4,0	3,75	4,60	4,20	6,10
4,1	3,69	4,52	4,12	5,97
4,2	3,63	4,43	4,03	5,83
4,3	3,58	4,35	3,95	5,70
4,4	3,52	4,27	3,87	5,57
4,5	3,46	4,18	3,78	5,43
4,6	3,40	4,10	3,70	5,30
4,7	3,34	4,02	3,62	5,17
4,8	3,28	3,93	3,53	5,03
4,9	3,23	3,85	3,45	4,90
5,0	3,17	3,77	3,37	4,77
5,1	3,11	3,68	3,28	4,63
5,2	3,05	3,60	3,20	4,50
5,3	2,99	3,52	3,12	4,37
5,4	2,93	3,43	3,03	4,23
5,5	2,88	3,35	2,95	4,10
5,6	2,82	3,27	2,87	3,97
5,7	2,76	3,18	2,78	3,83
5,8	2,70	3,10	2,70	3,70
6,0				
6,3				
6,5				
6,8				
7,0				
7,3				
7,5				
7,8				
8,0				
8,3				
8,5				